



# Metsä

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# LOGIC 500

Parametr	Metoda testowa	Wartość
Gramatura g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80
Białość CIE (D65/10°)	ISO 11475	160
Nieprzezroczystość %	ISO 2471	93
Gładkość ml/min	ISO 8791-2	220
Grubość µm	ISO 287	106

Podane wartości mają charakter informacyjny. Wystawiono: październik 2012r. w Warszawie.

### Opis produktu

Biały, niepowlekany, bezdrzewny, wielofunkcyjny papier do użytku biurowego. Charakteryzuje się wysoką białością i nieprzezroczystością oraz jednolitą gładkością powierzchniową. Produkt posiada certyfikat FSC.

### Zastosowania

Codzienna komunikacja biurowa, wysokonakładowe kopiowanie i drukowanie, mailing, biuletyny wewnętrzne, oferty, codzienna korespondencja

**Metsä Board Corporation, Paper and Pulp**

[www.metsaboard.com](http://www.metsaboard.com)  
[www.logicpapers.com](http://www.logicpapers.com)